

Ficha Técnica

ULTRA PROTEC

Nano Black

Nano Black é um produto com NANOTECNOLOGIA, de base água, cristalizante que impede a absorção e infiltração de água. Indicado para impermeabilização de fachadas ventiladas

Possui as seguintes propriedades técnicas:

Propriedades

- De cor preta apropriado para fachadas ventiladas proporcionando melhor visibilidade na hora da aplicação e melhora no efeito estético da fachada.
- Tamanho de partícula extremamente pequena (9 Nanômetros), o que faz dele um produto extremamente eficiente com alta penetração.
- Pode penetrar por toda a extensão do substrato aplicado, dependendo apenas do tempo em que permanece molhado. Quanto mais encharcado maior será a profundidade de atuação.
- Não forma película.
- Reage com o substrato mineral e o CO2 da atmosfera formando uma rede cristalina entre os poros, proporcionando maior vida útil.
- Reduz a absorção de água para valores abaixo de 0,5% (Absorção de porcelanato).
- O resultado de hidro repelência é visível após 24 horas ou após o substrato estar totalmente seco, sendo que o produto continua reagindo até 14 dias onde se observa seu melhor resultado.
- Alta resistência aos raios UV e UVB.

Preparo e Aplicações

- A superfície de estar seca.
- Agite antes de usar.
- Deve ser aplicado com pulverizador para uma melhor molhabilidade do substrato.
- Deve ser aplicado no substrato em única demão de forma que fique bem encharcado a fim de que se tenha uma penetração profunda. Se necessário, aplicar sobre a primeira demão ainda molhada.
- Ter cuidado com respingos em vidros, pisos ou imóvel vizinho. Por ser um produto de ancoragem química o torna muito difícil sua retirada de lugares indesejados. Realizar proteção a estes locais se necessário.

Sede Comercial

Rua Antonina Búrigo Corbetta, 336 - Tubarão / SC
CEP: 88705-030 - Fone: (48) 3052-4558
contato@ultraprotec.com.br

Fábrica

Rua João Zuchinalli, 400, Bairro Caravaggio
Nova Veneza / SC - CEP: 88868-000
Fone: (48) 3476-0329

Nome Químico	Sílica, polisilanos e aditivos
Dados Técnicos	Aspecto: <i>Líquido Preto</i> Densidade (g/cm ³ , 25°C): <i>1,02 – 1,06</i> pH (Solução 50%, 25° C): <i>12 - 13</i> Solubilidade: <i>Solúvel em água</i> Tempo de cura: <i>24 horas em temperatura ambiente.</i>
Rendimento	Aproximadamente 4 m ² / litro
Estocagem	Conserva suas características por 12 meses, se mantido em sua embalagem original fechada em local seco e arejado. O produto é estável nestas condições de armazenamento. Armazenar em temperatura superior a 0° C e inferior a 45°C.
Embalagem	Fornecido em embalagem de 5 L.
Segurança	Manusear com luvas, óculos e roupas de segurança, assim como todos os produtos químicos.

Sede Comercial

Rua Antonina Búrigo Corbetta, 336 - Tubarão / SC
CEP: 88705-030 - Fone: (48) 3052-4558
contato@ultraprotec.com.br

Fábrica

Rua João Zuchinalli, 400, Bairro Caravaggio
Nova Veneza / SC - CEP: 88868-000
Fone: (48) 3476-0329